

**INDUSTRIAL MIX**

Rychlý průvodce mícháním

Základní laky

EMEAI Valspar bv.
Zuiverringweg 89
8243 PE Lelystad
Nizozemí
Tel. +31320292200
www.valsparindustrialmix.com

Obrázek	Kód produktu	Jméno produktu:	Barva produktu	Obsah Pojivo/Toner	Mixingratio	Mixingstick	
	FP300	Syntetický základní lak DTM s Ředidlem	Šedá	(Továrně zabaleno) již barvené	Základní lak Ředidlo FP300 RS300	100 dílů + 10–30 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	PB300	Syntetický základní lak DTM s Ředidlem	Tónovatelný	80 / 20	Základní lak Ředidlo PB300 RS300	100 dílů + 10–30 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	FP400	Epoxidový základní lak DTM (brusná verze)	Šedá	(Továrně zabaleno) již barvené	Základní lak Aktivátor Ředidlo FP400 AP401 RS405	3 dílů 1 díl + 10–30 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	FP400	Epoxidový základní lak DTM (verze mokrý na mokrý)	Šedá	(Továrně zabaleno) již barvené	Základní lak Aktivátor Ředidlo FP400 AP401 RS405	3 dílů 1 díl + 35–50 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	FP401	Epoxidový základní lak DTM (brusná verze)	Bílá	(Továrně zabaleno) již barvené	Základní lak Aktivátor Ředidlo FP401 AP401 RS405	3 dílů 1 díl + 10–30 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	FP401	Epoxidový základní lak DTM (verze mokrý na mokrý)	Bílá	(Továrně zabaleno) již barvené	Základní lak Aktivátor Ředidlo FP401 AP401 RS405	3 dílů 1 díl + 35–50 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	FP500	Polyuretanový základní lak DTM	Šedá	(Továrně zabaleno) již barvené	Základní lak Aktivátor Ředidlo FP500 AU500 RS6xx	8 dílů 1 díl + 10-25 %	M4 - 74-204 nebo M6/M7 cm tyč


INDUSTRIAL MIX

Rychlý průvodce mícháním

Základní laky

EMEAI Valspar bv.
 Zuiverringweg 89
 8243 PE Lelystad
 Nizozemí
 Tel. +31320292200
www.valsparindustrialmix.com

Obrázek	Kód produktu	Jméno produktu:	Barva produktu	Obsah Pojivo/Toner	Mixingratio	Mixingstick	
	PB500	Polyuretanový základní lak DTM	Tónovatelný	80 / 20	Základní lak PB500 Aktivátor AU500 Ředidlo RS6xx	8 dílů 1 díl + 10-25%	M4 - 74-204 nebo M6/M7 cm tyč
	PB500-S	Polyuretanový základní lak DTM jako Těsnění	Průhledný nebo tónovatelný	bez toneru nebo 80 / 20	Základní lak PB500 Aktivátor AU500 Ředidlo RS6xx	8 dílů 1 díl + 25-35%	M4 - 74-204 nebo M6/M7 cm tyč
	FP600	Plastový základní lak	průhledný	(Továrně zabaleno) připraveno k použití	Připraveno k použití!	-----	
Poznámka:	Kód produktu	Jméno produktu:	Teplota				
	RS300	Syntetické ředidlo	15-25 °C				
	RS405	Epoxidové ředidlo	15-30 °C				
	RS603	Univerzální rychlé ředidlo	10-20 °C				
	RS605	Univerzální standardní ředidlo	15-25 °C				
	RS607	Univerzální pomalé ředidlo	25-35 °C				
	RS609	Univerzální ultra pomalé ředidlo	> 35 °C				