

# Rychlý průvodce mícháním

## Krycí pojivové vrstvy + Přísady

Obrázek	Kód produktu	Jméno produktu:	Obsah krycí vrstvy Pojivo/Toner	Mixingratio	Mixingstick	
	TB300 + AD309	Syntetický krycí nátěr Syntetické přísady Hight Build s ředidlem	80/20 nebo 70/30 (+3 díly vysoušečem AA300)	Krycí vrstva TB300 Přísada AD309 Ředidlo RS300	100 dílů + 50-100 dílů + 10-30 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	TB300 + AD309	Syntetický krycí nátěr Syntetické přísady Hight Build s Aktivátorem	80/20 nebo 70/30 (+3 díly vysoušečem AA300)	Krycí lak TB300 Aktivátor AS300 Přísada AD309 Ředidlo RS300	4 díly 1 díl + 40-80 % + 10-30 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	TB300 + AD300	Syntetický krycí nátěr Syntetický matovací prostředek s Ředidlem	80/20 nebo 70/30 (+3 díly vysoušeče AA300)	Krycí vrstva TB300 Přísada AD300 Ředidlo RS300	100 dílů + 10-30 dílů + 10-30 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	TB300 + AD300	Syntetický krycí nátěr Syntetický matovací prostředek s Aktivátorem	80/20 nebo 70/30 (+3 díly vysoušeče AA300)	Krycí vrstva TB300 Přísada AD300 Aktivátor AS300 Ředidlo RS300	100 dílů + 10-30 dílů + 25 % + 10-30 %	M2 - 74-202 nebo M6/M7 cm tyč
	TB510/511/512 + AD600	PU Krycí vrstva DTM Přísada High Build	80/20 nebo 70/30	Krycí lak TB510/511/512 Aktivátor AU500 Přísada AD600 Ředidlo RS6xx	5 dílů 1 díl + 10-80 % + 10-20 %	M3 - 74-203 nebo M6/M7 cm tyč
	TB520 + AD600	PU Krycí vrstva DTM Přísada High Build	80/20	Krycí lak TB520 Aktivátor AU500 Přísada AD600 Ředidlo RS6xx	6 dílů 1 díl + 10-80 % + 10-20 %	M3 - 74-203 nebo M6/M7 cm tyč
	AA600	Urychlovač	-----	PU Krycí vrstva TB5xx Aktivátor AU500 Urychlovač AA600 Ředidlo RS6xx	xx dílů 1 díl <b>max. +3-5 %</b> + 0 -xx %	

# Rychlý průvodce mícháním

## Krycí pojivé vrstvy + Přísady

EMEAI Valspar bv.  
 Zuiverringweg 89  
 8243 PE Lelystad  
 Nizozemí  
 Tel. +31320292200  
[www.valsparindustrialmix.com](http://www.valsparindustrialmix.com)

Obrázek	Kód produktu	Jméno produktu:	Obsah Pojivo/Toner	Mixingratio	Mixingstick	
	TB510/511/512 + AD601/602	PU Krycí vrstva DTM AD601 Přísady s jemnou texturou nebo AD602 Přísady s hrubou texturou	80/20 nebo 70/30	Krycí vrstva TB510/511/512 Přísada AD601/602 Dohromady TB51x + AD601/2 Aktivátor AU500 Ředidlo RS6xx	100 dílů do 50 dílů 5 dílů díl 10–20 % 1 +	M1 - 74-201 a M3 - 74-203 nebo M6/M7 cm tyč
	TB520 + AD601/602	PU Krycí vrstva AD601 Přísady s jemnou texturou nebo AD602 Přísady s hrubou texturou	80/20	Krycí vrstva TB520 Přísada AD601/602 Dohromady TB520 + AD601/2 Aktivátor AU500 Ředidlo RS6xx	100 dílů do 50 dílů 6 dílů 1 díl 10–20 % +	M1 - 74-201 a M3 - 74-203 nebo M6/M7 cm tyč
	TW518 Bílý nebo TY518 Žlutý + AD601/602	PU Krycí nátěr DTM „Bílý“ nebo PU Krycí nátěr DTM „Žlutý“ AD601 Přísada s texturou. Jemný nebo AD602 Přísada s texturou. Hrubý	100 nebo 95/5 100 nebo 70/30	Krycí vrstva TW518/TY518 Přísada AD601/602 Dohromady Tx518 + AD601/2 Aktivátor AU500 Ředidlo RS6xx	100 dílů do 50 dílů 8 dílů díl max. 25 % 1	M1 - 74-201 a M4 - 74-204 nebo M6/M7 cm tyč
Poznámka:	Kód produktu	Jméno produktu:	Teplota			
	RS300	Syntetické ředidlo	15-25 °C			
	RS405	Epoxidové ředidlo	15-30 °C			
	RS603	Univerzální rychlé ředidlo	10-20 °C			
	RS605	Univerzální standardní ředidlo	15-25 °C			
	RS607	Univerzální pomalé ředidlo	25–35 °C			
	RS609	Univerzální ultra pomalé ředidlo	> 35 °C			