

Description: Anciennes surfaces peintes (anciens fonds)

Information générale:

Les anciennes surfaces peintes peuvent correspondre à des supports abimés, de la restauration, à un changement de couleur, à de la corrosion etc. Les anciens fonds peuvent être recouverts de résidus de différentes sortes. Ce peut être de l'huile, du bitume, de la résine d'arbre, des déjections d'oiseaux, des produits de conservation, des sels, etc. Pour retirer les résidus minéraux tels que les sels utiliser des nettoyants aqueux ou de l'eau propre. Les nettoyants en phase solvant tel que l'anti-silicone (Dégraissant) qui s'évapore lentement peuvent être utilisés sur les résidus tels que le bitume, l'huile, etc. L'épaisseur totale après n'importe quelle réparation ne doit pas dépasser 250 µm.



La Surface à peindre doit être sèche, propre et exempte de toute contamination, ex. corrosion, huile, graisse ou agents de démoulage.

Il est très important d'utiliser les EPI adaptés (équipements de protection individuelle) tels que: Gants, lunettes, masque, etc. Utiliser uniquement les outils appropriés et des produits de sablage ou grenailage certifiés.

Utiliser des nettoyants à bas point d'évaporation pour éviter la condensation sur la surface; ne pas appliquer de peinture sur les pièces qui sont sensibles à l'influence de l'humidité. Le recouvrement doit être effectué sans attente (entre 60-90 minutes), avec les Finitions ou bien Primaires et Finitions.




Nettoyage

Produit: Dégraissant: AD690



	Pour affiner	Utiliser les produits recommandés à la brosse ou au chiffon imbibé pour retirer les résidus de la surface.
	Essuyer à sec	Avec un chiffon propre et sec essuyer les contaminants dissous de la surface, répéter cette opération jusqu'à ce que la surface soit sèche. Note: Vérifier sur l'ancienne peinture les parties abimées, l'adhérence, la corrosion, etc. et décider quel type de préparation et de peinture vous voulez employer.

Préparation – Ponçage

Produits: P80 – P180 – P240 ponceuse excentrique ou tampon abrasif




	Technologie de sablage	Les méthodes recommandées sont le nettoyage cryogénique ou le sablage pour les surfaces en acier ou en fer. Choisir la bonne pression en fonction de l'épaisseur et de la forme de la pièce.
	Ponçage	Les anciennes peintures doivent être poncées après nettoyage avec une ponceuse excentrique (<5mm unité orbitale), disque de ponçage et aspirateur. Selon les surfaces: sur le Mastic papier P80/P120, sur les Primaires et * Surfaceurs < P240, sur les peintures à accroche directe P320. Les anciens fonds doivent être poncés après nettoyage avec une ponceuse excentrique (<5mm unité orbitale), P80 – P180 disque de ponçage.
	Dérochage mécanique	Avec un tampon de nylon- perlon afin de rendre la surface rugueuse, ex. tampon fin/ultrafin traiter les bords et les coins de la pièce avec attention.

En optionl:

	Mastic (en cas de dommages)	Retirer la peinture de la partie abimée et choisir le mastic Valspar adapté. Ajouter le durcisseur selon la fiche technique
	Ponçage	Poncer la zone mastiquée au papier P80 ou P120, en intermédiaire au papier P150 ou P180 et finir au papier P240 (ne pas utiliser un grain supérieur à 100).


Nettoyage

Produit: Dégraissant AD690


	Nettoyage à l'air comprimé	La surface poncée/dérochée doit être soufflée à l'air comprimé, ainsi les particules perdues qui n'ont pas été retirées par le système d'aspiration seront éliminées.
	Pour affiner	Utiliser les produits recommandés à la brosse ou au chiffon imbibé pour retirer les résidus de la surface
	Essuyer à sec	Avec un chiffon propre et sec essuyer les contaminants dissous de la surface, répéter cette opération jusqu'à ce que la surface soit sèche.


Mise en peinture

Suivant la recommandation, tels que pistolet HVLP, LVLP, RP ou pompe à basse ou haute pression ...

	Application	Application de Finitions DTM (accroche directe), Primaires, Primaires revêtus de Base mate et de Vernis ou Finitions. Note: Pour un meilleur résultat utiliser un Primaire ou un Primaire Surfaceur, poncer le Primaire après séchage et appliquer la Finition.
----------------------------------------------------------------------------------	-------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Selectionner le système de peintures adapté dans les documents techniques "System Technique".**Informations complémentaires**

		<p>Pour plus d'informations se reporter à:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Information dans CRS (ICRIS, COINS, Valspar refinish) • Feuilles d'information Starterpackage „Purple Box“ • Informations sur la Webpage (www.valsparindustrialmix.com) <ul style="list-style-type: none"> ○ Informations techniques ○ Fiches techniques
------------------------------------------------------------------------------------	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Cette description de préparation a été développée pour permettre aux professionnels d'obtenir un haut standard de qualité avec les systèmes Valspar (Light) Industrial Mix and Commercial véhicules.</p> <p>Précautions: Pendant l'application toutes les mesures de protection de santé et de sécurité liées à l'utilisation et à la manipulation des peintures doivent être observées, ex. les réglementations émises par les associations professionnelles dans l'industrie chimique. Pour les informations relatives à la santé et à la sécurité se référer aux fiches de données de sécurité (FDS). Ces informations sont aussi disponibles sur notre site: www.valsparindustrialmix.com</p>
	<p>Note: Les produits listés sont destinés uniquement à l'utilisateur professionnel pour une utilisation professionnelle. Toutes les recommandations données à nos clients ou utilisateurs de façon écrite ou verbale dans les documents ne sont pas contraignantes et ne nous engagent pas à des poursuites résultant de l'acte de vente. Toute précaution est prise pour s'assurer que l'information technique que nous fournissons soit exacte et actualisée en fonction de notre connaissance scientifique et de notre expérience. Ces recommandations n'exemptent pas le client de vérifier lui-même si nos produits sont adaptés à l'application souhaitée. La tenue du système peinture dépend largement de la minutie avec laquelle les surfaces sont préparées. En outre nos conditions générales de livraison et de règlement sont applicables.</p>
	Toutes les versions antérieures des fiches techniques relatives à ce produit ne sont plus valides.