



# Guide de mélange rapide

## Primaires

EMEAI Valspar bv.  
 Zuiveringweg 89  
 8243 PE Lelystad  
 Pays-Bas  
 Tél. +31320292200  
[www.valsparindustrialmix.com](http://www.valsparindustrialmix.com)

Image	Code du produit	Nom du produit	Couleur du produit	Contenu Liant/Toner	Rapport de mélange			Réglette de mélange
	FP300	Synthetic Primer DTM avec diluant	Gris	(Factory Pack) déjà coloré	Primaire Diluant	FP300 RS300	100 parts + 10-30 %	Réglette cm M2 - 74 202 ou M6/M7
	PB300	Synthetic Primer DTM avec diluant	Tintable	80 / 20	Primaire Diluant	PB300 RS300	100 parts + 10-30 %	Réglette cm M2 - 74 202 ou M6/M7
	FP400	Epoxy Primer DTM (version ponçage)	Gris	(Factory Pack) déjà coloré	Primaire Durcisseur Diluant	FP400 AP401 RS405	3 parts 1 part + 10-30 %	Réglette cm M2 - 74 202 ou M6/M7
	FP400	Epoxy Primer DTM (version humide sur humide)	Gris	(Factory Pack) déjà coloré	Primaire Durcisseur Diluant	FP400 AP401 RS405	3 parts 1 part + 35-50 %	Réglette cm M2 - 74 202 ou M6/M7
	FP401	Epoxy Primer DTM (version ponçage)	Blanc	(Factory Pack) déjà coloré	Primaire Durcisseur Diluant	FP401 AP401 RS405	3 parts 1 part + 10-30 %	Réglette cm M2 - 74 202 ou M6/M7
	FP401	Epoxy Primer DTM (version humide sur humide)	Blanc	(Factory Pack) déjà coloré	Primaire Durcisseur Diluant	FP401 AP401 RS405	3 parts 1 part + 35-50 %	Réglette cm M2 - 74 202 ou M6/M7
	FP500	Polyurethane Primer DTM	Gris	(Factory Pack) déjà coloré	Primaire Durcisseur Diluant	FP500 AU500 RS6xx	8 parts 1 part + 10-25 %	Réglette cm M4 - 74 204 ou M6/M7



# Guide de mélange rapide Primaires

EMEAI Valspar bv.  
Zuiverringweg 89  
8243 PE Lelystad  
Pays-Bas  
Tél. +31320292200  
www.valsparindustrialmix.com

Image	Code du produit	Nom du produit	Couleur du produit	Contenu Liant/Toner	Rapport de mélange			Réglette de mélange
	PB500	Polyurethane Primer DTM	Tintable	80 / 20	Primaire Durcisseur Diluant	PB500 AU500 RS6xx	8 parts 1 part + 10-25 %	Réglette cm M4 - 74 204 ou M6/M7
	PB500-S	Polyurethane Primer DTM comme produit de scellement	Transparent ou Tintable	sans toner ou 80 / 20	Primaire Durcisseur Diluant	PB500 AU500 RS6xx	8 parts 1 part + 25-35 %	Réglette cm M4 - 74 204 ou M6/M7
	FP600	Plastic Primer	Transparent	(Factory Pack) prêt à l'emploi	Prêt à l'emploi !			-----

Note :	Code du produit	Nom du produit	Température
	RS300	Synthetic Reducer	15-25 °C
	RS405	Epoxy Reducer	15-30 °C
	RS603	Universal Reducer Fast	10-20 °C
	RS605	Universal Reducer Standard	15-25 °C
	RS607	Universal Reducer Slow	25-35 °C
	RS609	Universal Reducer Ultra Slow	> 35 °C