

Descrizione della
preparazione:

Plastica

Informazioni generali:

La plastica è una ampia gamma di solidi organici sintetici, può essere dura, morbida, flessibile, trasparente, con una varietà di forme, anti-corrosiva....

Valspar ha sviluppato "Un Primer per Plastica", per la plastica da rivestire. Di solito sull'oggetto è presente un segno di abbreviazione della denominazione della plastica. Gli utilizzatori possono seguire le raccomandazioni, in caso contrario, si può eseguire un test di aderenza con un primer per plastica e il rivestimento sul substrato di plastica.

Le raccomandazioni per il primer plastico di Valspar sono: PP/EPDM, EPDM, ABS, PUR, PA, EP.

Si raccomanda la prova di aderenza PP e PVC. Non utilizzare il primer per: PE-HD, PE-LD e PS!



È molto importante utilizzare il DPI corretto (dispositivo di protezione individuale) come: Guanti, occhiali, maschera, protezione globale...

Utilizzare solo i dispositivi appropriati, dispositivi e mezzi di laminazione certificati.

La superficie potrebbe essere stata contaminata dal disarmante. Quest'agente di solito viene rimosso con dell'acqua e l'agente di dissoluzione della cera (sgrassatore). A volte si raccomanda che sia "temperata" (la parte di plastica viene condotta in una cabina a 40-60°C per dissolvere i prodotti di rilascio. Sulla superficie utilizzare un'idropulitrice e/o sgrassatore, non applicare prodotti vernicianti agli oggetti soggetti all'influenza dell'umidità e alle temperature inferiori a 8°C per la sovraverniciatura con lacche dirette o primer e finiture.





Pulizia

Prodotti: acqua distillata, idropulitrice idonea o sgrassatore AD690

	per rifinire 1x	Utilizzare i prodotti raccomandati con un panno/straccio umido per eliminare i residui sulla superficie.
	asciugatura	Con un panno asciutto, pulire il contaminante disciolto dalla superficie, ripetere fino a quando la superficie è asciutta.




Preparazione - Carteggiatura

Prodotti: Tampone abrasivo

	Abrasioni	Con una- parte abrasiva di nylon-perlon per irruvidire la superficie, ad esempio il tampone abrasivo fine, bordi e spigoli da trattare con cura. Trattare i bordi e gli spigoli con cura.
Opzionale:		
	carteggiatura	I rivestimenti esistenti devono essere carteggiati dopo la procedura di pulizia con una molatrice eccentrica (gruppo sollevatore rotativo<5mm), disco per la carteggiatura e aspiratore. La superficie carteggiata dovrebbe essere: per Stucco 180, per Primer e Fondo P240, per le lacche dirette utilizzare il disco per la carteggiatura P320 (per i segni di carteggiatura!).
	Stucco (in caso di danno)	Eliminare il rivestimento dalle zone danneggiate e utilizzare lo stucco per plastica Valspar Aggiungere l'induritore in base al TDS.
	carteggiatura	Carteggiare di nuovo la zona stuccata con P240 e infine P320 per le applicazioni di Primer/Primer Plastic (non utilizzare un disco per la carteggiatura con un'aderenza superiore di P100 tra questi).



Pulizia

Prodotti: idropulitrice idonea o sgrassatore AD690

	pulizia con aria a pressione:	La superficie carteggiata/graffiata deve essere pulita con aria compressa in modo da eliminare le particelle abrasive staccate che non sono state aspirate dal dispositivo di aspirazione .
	per rifinire 1x	Utilizzare i prodotti raccomandati con un pennello o con un panno/straccio umido per eliminare i residui sulla superficie.
	asciugatura	Con un panno asciutto, pulire il contaminante disciolto dalla superficie, ripetere fino a quando la superficie è asciutta.


Rivestimento


A seconda della raccomandazione, utilizzare una pistola a spray HVLP, LVLP, RP oppure una pompa a pressione Bassa-Alta...

	per rivestire	Applicare uno strato fine di primer plastico 3-5µm e appassire per almeno 20min - 2 ore max @ 20°C. Nota: 20min sono necessari per avere la massima aderenza.
	per rivestire	L'applicazione diretta alla finitura di metallo, primer, superfici di primer con base e trasparente o smalto. Nota: Per gli oggetti di plastica morbida utilizzare l'additivo elasticizzante 2-K.

Scegli una vernice adeguata dalle schede della "Tecnica di sistema"

Ulteriori informazioni

		Per ulteriori informazioni vedi su: <ul style="list-style-type: none"> • Informazioni su CRS (ICRIS, COINS, Valspar refinish) • Schede informative, pacchetto per iniziare „Purple Box“ • Informazioni sul sito web (www.valsparindustrialmix.com) <ul style="list-style-type: none"> ○ Informazioni tecniche ○ Schede Tecniche
--	--	---

	<p>La descrizione della preparazione è stata eseguita in modo da consentire agli utilizzatori professionali di mantenere degli standard di qualità elevati per i sistemi di Valspar (Light) Industrial Mix e veicoli commerciali.</p> <p>Precauzioni: Durante l'applicazione vanno osservate tutte le misure di salute e sicurezza in riferimento all'uso e alla manipolazione di materiali di verniciatura, ad es. regolamentazioni emesse dalle associazioni professionali dell'industria chimica. Per le informazioni relative alla Salute e alla Sicurezza, si prega di fare riferimento alle Schede di Sicurezza dei Prodotti (MSDS). Informazioni disponibili anche sulla nostra pagina web: www.valsparindustrialmix.com</p> <p>Nota: I prodotti elencanti sono intesi solo per gli utilizzatori professionali e per uso professionale. Tutte le raccomandazioni fornite per iscritto ai clienti o utilizzatori non sono vincolanti e non giustificano un utilizzo diverso rispetto a quanto indicato sui documenti di vendita. Ogni precauzione è stata presa per garantire che le informazioni tecniche fornite siano accurate e aggiornate, basandosi sullo stato di conoscenza attuale secondo la scienza e la nostra esperienza. Tuttavia, queste raccomandazioni non esentano il Cliente ad effettuare dei controlli in modo autonomo per vedere se i nostri prodotti sono adatti allo scopo previsto. La durata nel tempo del sistema di verniciatura dipende prevalentemente dalla preparazione completa della superficie. Sono inoltre applicabili i nostri termini di consegna e di pagamento.</p> <p>Con la pubblicazione di questa Scheda Tecnica tutte le versioni precedenti versioni relative a questo prodotto non sono più valide.</p>
--	--