



Riferimento di mescolamento rapido leganti di finitura

EMEAI Valspar bv.
Zuiverringweg 89
8243 PE Lelystad
Paesi Bassi
Tel. +31320292200
www.valsparindustrialmix.com

Immagine	Codice prodotto	Nome prodotto	Contenuto Legante/Toner	Rapporto di mescolamento			Barra di mescolamento
	TB300	Finitura Sintetica Grado ad Alto Lucido (ad alta brillantezza) con Diluente	80/20 o 70/30 (+ 3 parti di essiccatore AA300)	Diluente di finitura	TB300 RS300	100 parti + 10-30%	M2 - 74-202 or M6/M7 cm barra
	TB300	Finitura Sintetica Grado ad Alto Lucido (ad alta brillantezza) con Attivatore	80/20 o 70/30 (+ 3 parti di essiccatore AA300)	Finitura Attivatore Riduttore	TB300 AS300 RS300	4 parti 1 parte + 0-10%	M2 - 74-202 o M6/M7 cm barra
	TB500	Prestazione di finitura PU Alto Lucido (Alto solido) <420g/L	70/30	Finitura Attivatore Riduttore	TB500 AU500 RS6xx	4 parti 1 parte + 0-5%	M2 - 74-202 or M6/M7 cm barra
	TB510	Finitura PU DTM Alto lucido	80/20 or 70/30	Finitura Attivatore Riduttore	TB510 AU500 RS6xx	5 parti 1 parte + 10-20%	M3 - 74-203 or M6/M7 cm barra
	TB511	Finitura PU DTM Semilucido	80/20 or 70/30	Finitura Attivatore Riduttore	TB511 AU500 RS6xx	5 parti 1 parte + 10-25%	M3 - 74-203 or M6/M7 cm barra
	TB512	Finitura PU DTM Opaco	80/20 or 70/30	Finitura Attivatore Riduttore	TB512 AU500 RS6xx	5 parti 1 parte + 10-25%	M3 - 74-203 or M6/M7 cm barra
	TB520	Finitura PU DTM Alto lucido	80/20	Finitura Attivatore Riduttore	TB520 AU500 RS6xx	6 parti 1 parte + 20-35%	M4 - 74-204 or M6/M7 cm barra



Riferimento di mescolamento rapido leganti di finitura

EMEAI Valspar bv.
Zuiverringweg 89
8243 PE Lelystad
Paesi Bassi
Tel. +31320292200
www.valsparindustrialmix.com

Immagine	Codice prodotto	Nome prodotto	Contenuto Legante/Toner	Rapporto di mescolamento			Barra di mescolamento
	TW518	Legante con opacità elevata PU Alto lucido "Bianco" DTM	100 o 95/5	Finitura Attivatore Riduttore	TW518 AU500 RS6xx	8 parti 1 parte max 25%	M4 - 74-204 or M6/M7 cm barra
	TY518	Legante con opacità elevata PU Alto lucido "Bianco" DTM	100 o 70/30	Finitura Attivatore Riduttore	TY518 AU500 RS6xx	8 parti 1 parte max 25%	M4 - 74-204 or M6/M7 cm barra
Nota:							
	Codice prodotto	Nome prodotto	Temperatura				
	RS300	Diluyente sintetico	15-25°C				
	RS405	Diluyente epossidico	15-30°C				
	RS603	Diluyente Universale Veloce	10-20°C				
	RS605	Diluyente Universale Standard	15-25°C				
	RS607	Diluyente Universale Lento	25-35°C				
	RS609	Diluyente Universale Ultra-Lento	> 35°C				