

Beschrijving voorbereiding: **MDF/HDF-hout (Medium- en High Density Fibreboard)**

Algemene informatie:

Beide soorten vezelplaten zijn normaliter glad en eenvoudig te schilderen/spuiten.

Aanbeveling: De gebruiker moet de eerste laag spuiten met meer verharder en verdunning. Door de structuur zal de verf dieper dieper in de platen trekken. Na het drogen (ongeveer 20-30 min.) kan de vezelplaat geschuurd worden met schuurpapier of een schuurspons.

Het te verven/spuiten oppervlak moet droog en schoon zijn!



Het is bijzonder belangrijk de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen te gebruiken zoals: Handschoenen, veiligheidsbril, mondkapje, beschermende overall...

Gebruik geschikt gereedschap, machines en gecertificeerde schuurmiddelen.

MDF en HDF kunnen geverfd worden met directe laklagen, of met grondverf en een afwerklaag.






Reinigen

Producten: indien nodig AD690 Solvent ontvetter

	Reinigen met perslucht	Gebruik perslucht om stof en deeltjes van het oppervlak te verwijderen.
Optie: verwijderen van vuil		
	schoon vegen 1x	Gebruik de aanbevolen producten met een vochtige doek/lap om eventueel residu te verwijderen.


Coating

Afhankelijk van de aanbevelingen, zoals spuitpistool HVLP, LVLP, RP of lage-hogedrukpomp.

	aanbrengen - eerste laag Primer of afwerklaag	Spuit de eerste laag (voor ééncomponentenproducten met 50-100% meer verdunner, tweecomponentenproducten met 50% meer verharder/activator en 50-100% meer verdunner, zoals genoemd in het technische informatieblad.
	Breng indien nodig plamuur aan (optioneel)	Breng de plamuur uitsluitend aan op opgeschuurd exoxyprimer. Vul de beschadiging op met passende Valspar-plamuur en schuur dit vlak. Voeg verharder toe volgens informatieblad.
	Schuren (optioneel)	Schuur de vezelplaat na het drogen vlak met grofte P320 of grofte P400 of een schuurspons en schuur het oppervlak vlak.
	Reinigen met perslucht	Het geschuurd oppervlak moet gereinigd worden met perslucht zodat eventuele loszittende deeltjes die niet zijn afgezogen, verwijderd worden. Gebruik een kleefdoek om kleine deeltjes en stof te verwijderen.
	aanbrengen standaardmengsel (volgens technisch informatieblad)	Toepassing van direct op MDF/HDF afwerklagen, grondlagen, primerlagen met grondverf en transparante of afwerklaag.

Kies een passend verfsysteem voor het "Systeemtechniek" informatieblad.

Aanvullende informatie



Kijk voor meer informatie op:

- Informatie in het CRS (ICRIS, COINS, Valspar refinish)
- Informatiebladen startpakket "Purple Box"
- Informatie op de internetpagina (www.valsparindustrialmix.com)
 - Technische informatie
 - Technische informatiebladen



Deze voorbereidingsbeschrijving is opgesteld om professionele gebruikers in staat te stellen de hoge kwaliteitsnormen van Valspar (Light) Industrial Mix en Commercial voertuigsystemen te behalen.

Voorzorgsmaatregelen: Tijdens het gebruik moeten alle gezondheids- en veiligheidsmaatregelen ten aanzien van het gebruik van coatingmaterialen nageleefd worden, bv. bestaande voorschriften die zijn uitgevaardigd door sectoriële organisaties van de chemische industrie. Kijk voor informatie over gezondheid en veiligheid op het veiligheidsinformatieblad (MSDS). De informatie is ook beschikbaar via onze website: www.valsparindustrialmix.com

Opmerking: Genoemde producten zijn uitsluitend bedoeld voor de professionele gebruiker en professioneel gebruik. Alle schriftelijke informatie ten aanzien van het gebruik van onze producten voor consumenten of gebruikers zijn niet bindend en bieden geen grond voor secundaire verplichtingen, volgend uit de verkoopfactuur. Er wordt zorgvuldig op gelet dat de geleverde technische informatie accuraat en actueel is, volgens de huidige staat van kennis, afkomstig uit zowel de wetenschap als onze eigen ervaring. Deze aanbevelingen ontslaan de klant echter niet van de plicht tot zelfstandige controle of onze producten geschikt zijn voor het beoogde gebruik. Het duurzaamheid van het coatingsysteem is grotendeels afhankelijk van de grondige voorbereiding van het oppervlak. Verder zijn onze uniforme leverings- en betalingsvoorwaarden van toepassing.

Met de publicatie van dit technische informatieblad zijn alle eerdere versies die betrekking hebben op dit product niet langer geldig.