

Beknopte menginstructies

Bindmiddelen voor afwerklak

Afbeelding	Productcode	Productnaam	Gehalte Bindmiddel/toner	Mengverhouding			Maatlat
	TB300	Synthetische top-coat hoogglans met verdunner	80/20 of 70/30 (+ 3 delen AA300 droogmiddel)	top-coat Verdunner	TB300 RS300	100 delen + 10-30%	M2 - 74-202 of M6/M7 cm staaf
	TB300	Synthetischetop-coat hoogglans met activator	80/20 of 70/30 (+ 3 delen AA300 droogmiddel)	top-coat Activator Verdunner	TB300 AS300 RS300	4 delen 1 deel + 0-10%	M2 - 74-202 of M6/M7 cm maatlat
	TB500	PU Topcoat Performance Hoogglans (High solid) <420g/L	70/30	Top-coat Activator Verdunner	TB500 AU500 RS6xx	4 delen 1 deel + 0- 5%	M2 - 74-202 of M6/M7 cm staaf
	TB510	PU Topcoat DTM Hoogglans	80/20 of 70/30	Afwerklak Activator Verdunner	TB510 AU500 RS6xx	5 delen 1 deel + 10- 20%	M3 - 74-203 of M6/M7 cm staaf
	TB511	PU Topcoat DTM Zijdeglans	80/20 of 70/30	top-coat Activator Verdunner	TB511 AU500 RS6xx	5 delen 1 deel + 10- 25%	M3 - 74-203 of M6/M7 cm staaf
	TB512	PU Topcoat DTM Mat	80/20 of 70/30	top-coat Activator Verdunner	TB512 AU500 RS6xx	5 delen 1 deel + 10- 25%	M3 - 74-203 of M6/M7 cm staaf
	TB520	PU Topcoat Basic Hoogglans	80/20	Top-coat Activator Verdunner	TB520 AU500 RS6xx	6 delen 1 deel + 20- 35%	M4 - 74-204 of M6/M7 cm staaf

Beknopte menginstructies

Bindmiddelen voor afwerklak

Afbeelding	Productcode	Productnaam	Gehalte Bindmiddel/toner	Mengverhouding			Maatlat
	TW518	PU High Opacity Bindmiddel DTM Hoogglans "Wit"	100 of 95/5	Top-coat Activator Verdunner	TW518 AU500 RS6xx	8 delen 1+A1 deel max. 25%	M4 - 74-204 of M6/M7 cm staaf
	TY518	PU High Opacity Bindmiddel DTM Hoogglans "Geel"	100 of 70/30	Top-coat Activator Verdunner	TY518 AU500 RS6xx	8 delen 1 deel max. 25%	M4 - 74-204 of M6/M7 cm staaf
Opmerking:							
	Productcode	Productnaam	Temperatuur				
	RS300	Synthetische verdunner	15-25°C				
	RS405	Epoxy verdunner	15-30°C				
	RS603	Universele verdunner snel	10-20°C				
	RS605	Universele verdunner standaard	15-25°C				
	RS607	Universele verdunner langzaam	25-35°C				
	RS609	Universele verdunner extra langzaam	35°C				